



VINC+

- Recomendada para vinhos com tempo de estágio em garrafa até 5 anos.



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS

TCA migrável - livre de TCA ⁽¹⁾ (ISO 20752)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Comprimento (standard) : 38 / 44 / 49 mm (+/- 0,5) | **NQA - 4,0**

Diâmetro (standard) : 24 mm (+/- 0,3) | **NQA - 1,5**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Granulometria: 0,5 - 1,0 mm | **NQA - N.A.** (Método Interno)

Densidade: 250 - 300 kg/m³ | **NQA - 4,0** (ISO 9727-2; ISO 2859; ISO 16420)

Humidade: 4 - 8 % | **NQA - 2,5** (ISO 9727-3; ISO 2859; ISO 16420)

Torção: ≥22 daN.cm | **NQA - N.A.** (NP 2803-6; ISO 2859)

Força de extração ⁽²⁾: 20 - 40 daN | **NQA - N.A.** (ISO 9727-5; ISO 2859)

Oxidantes: N.D. | **NQA - N.A.** (Método Interno)

OTR ⁽³⁾ - 0,0017 ml/dia

LAVAÇÕES DISPONÍVEIS E PERSONALIZAÇÃO



Natura

Disponível marcação com anos de crescimento da cortiça

100% dos granulados submetidos ao processo *Vapex*[®].

⁽¹⁾ Inferior a 0,5 ng/L com NQA de 0,65 entre 0,5 - 1,0 ng/L (ISO 20752)

⁽²⁾ Lotes > 10.000 rolhas | ⁽³⁾ Taxa de Transferência de Oxigénio

N.A. - Não Aplicável | NQA - Nível de Qualidade Aceitável

Edição: Janeiro 2019