



VINC CUVÉE

- Alto desempenho na retenção do gás.



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS

TCA migrável - livre de TCA ⁽¹⁾ (ISO 20752)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Comprimento (standard): 48 mm (+/- 0,5) | **NQA - 4,0** (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 4710)

Diâmetro (standard): 30,5 / 31 mm (+/- 0,3) | **NQA - 1,5** (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 4710)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Granulometria: 0,5 - 2,0 mm | **NQA - N.A.** (Método Interno)

Densidade: 245 - 305 kg/m³ | **NQA - 4,0** (ISO 9727-2; ISO 2859)

Humidade: 4 - 8 % | **NQA - 2,5** (ISO 9727-3; ISO 2859)

Torsão: ≥ 40 daN.cm | **NQA - N.A.** (NP 2803-6; ISO 2859)

LAVAÇÕES DISPONÍVEIS



Natura

100% dos granulados submetidos ao processo *Vapex*[®].

⁽¹⁾ Inferior a 0,5 ng/L com NQA de 0,65 entre 0,5 - 1,0 ng/L (ISO 20752)

N.A. - Não Aplicável | NQA - Nível de Qualidade Aceitável

Edição: Janeiro 2019